

rauber

BLOCK



Çimento Esaslı Yüksek Yapışma Gücüne Örgü Harcı


- ✓ Hızlı ve kolay uygulama imkânı sağlar.
- ✓ İşçilikten tasarruf elde edilir.
- ✓ Dayanıklı bir yüzey elde edilir.
- ✓ Dona ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.
- ✓ Çabuk kuruma yapmadığı için çalışma süresi tanır.




AMBALAJ



MİKSER



UYGULAMA YÖNTEMİ




KULLANIM ALANLARI



İÇERİDE



AÇIK ALANDA



TANIM

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı yüksek yapışma gücüne sahip gaz beton örgü tutkalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda,
Gaz beton, bims, briket, tuğla gibi su emme oranı yüksek yapı malzemelerinin örülmesinde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Hızlı ve kolay uygulama imkânı sağlar. İşçilikten tasarruf elde edilir.
- Dayanıklı bir yüzey elde edilir.
- Çabuk kuruma yapmadığı için çalışma süresi tanır.
- Dona ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

A.Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz, beton parçacıklarından, yağdan vs arındırılmış olması gereklidir.

B.Harç Hazırlığı

rauber Block örgü tutkalı, 7-9 litre temiz su ile düşük devirli mikser yardımı ile (3-5dk) karıştırılmaktadır.
Karıştırma işlemi sonunda homojen bir karışım olmasına dikkat edilmeli, topaklaşma olmaması ve macun yapılı bir kıvamın olduğuna bakılmaktadır.
Hazırlanan harç dinlendirilmeli (5-7 dk) ve tekrar düşük devirli mikserle karıştırılarak (1dk) uygulanmalıdır.
Karışım maksimum 3 saat içinde tüketilmelidir.

C.Gerekli Ekipmanlar

Mala, mikser, vb.

D. Uygulama Yöntemi


Gaz beton örülmeye başlamadan, ilk uygulanacak gaz betonun zemine ve yan taşıyıcı kolona bakan kısımları ıslatılmalıdır.
Örme işleminin diğer sıra gaz betonlarını ıslatmaya gerek yoktur.
rauber Block örgü tutkalı taraklı mala ile uygulanıp, bu oluşan derz aralıkları 3mm boyutunu geçmemelidir. Örülen bloklar mala ve tokmak yardımı ile vuruşlar yapıp, yerine oturmayan blokların oturması sağlanmalıdır.
Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Sınıfı ve Standartları

- TS EN 998 - 2
- CE
- Bayındırlık Poz No: 04.478

TÜKETİM



A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg/m²
20	50	20	5 - 7
20	70	20	5 - 7
30	50	15	3 - 5
30	70	15	4 - 5
30	50	20	4 - 6
30	70	20	4 - 6

AMBALAJ

25 kg (±%2) Kraft Torba

RAF ÖMRÜ ve SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve nemden uzak bir ortamda, (+5°C) ila (+35°C) arasında, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, su ve dondan korunarak, 12 ay boyunca depolanabilir.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünlerin deri, göz, ağızla temasında kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında gerekli iş güvenliği ekipmanları kullanılmalıdır. Gıda ürünleri ile bir arada depolanmamalı ve karışımına müsadde edilmemelidir. Vücut ile teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğü takdirde sağlık kurumlarına başvurulmalıdır.

MALZEMENİN YAPISI	Gri Renkli Katkılı Toz
RENK	Gri
YOĞUNLUK	~ 1.45 Kg/Lt
SU KARIŞIM ORANI	7 - 9 Lt Su / 25 Kg Toz
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ile +35°C Arasit
KAP ÖMRÜ	Maksimum 3 saat
DİNLENME SÜRESİ	5 - 8 Dk
SERVİS SICAKLIĞI	-20 °C / +70°C
BASINÇ DAYANIMI	M10: ≥ 10 N/mm2 28 gü n (EN 1015-11)
TEKNİK DEĞERLER	Bu teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli laboratuvar koşullarında yapılan testler neticesinde elde edilmiştir. Uluslararası standartlara referans alınmıştır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişkenlik gösterebilir.