

rauber

BRT 25



Brüt Beton Sıva Astarı

- ✓ Turkuaz rengi sayesinde uygulama yapılan bölge net bir şekilde görünür.
- ✓ Yüksek aderans sağladığı için serpmeye yapılan sıvalarda zayıflık yaşanmaz.
- ✓ Cepheye iyi derecede tutunan sıva sonucunda dayanıklı bir yüzey elde edilir ve çatlamlar oluşmaz.
- ✓ Su bazlı ve kokusuzdur.



TANIM

Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeylerde çimento ve alçı esaslı sıvalardan önce aderans sağlamak amaçlı kullanılan astar çeşitidir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda,
Brüt beton yüzeylerde, yatayda ve düşeyde, çimento ve alçı esaslı 25KG ($\pm 2\%$) Plastik Kova harçlardan önce; harcın tutunmasını sağlamak amaçlı kullanılır.
Tavan sıvalarının uygulamadan sonra dökülmemesi amaçlı,
Eski sıvaların üzerine yapılacak uygulamalarda aderans sağlamak amaçlı,
Dış cephede yer alan balkon tavanlarında sıva tutuculuğu amaçlı kullanılır.

AVANTAJLARI

- Turkuaz rengi sayesinde uygulama yapılan bölge net bir şekilde görünür.
- Yüksek aderans sağladığı için serpmeye yapılan sıvalarda zayıflık yaşanmaz.
- Cepheye iyi derecede tutunan sıva sonucunda dayanıklı bir yüzey elde edilir ve çatlaklar oluşmaz.
- Su bazlı ve kokusuzdur.

UYGULAMA TALİMATLARI

a.Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz, beton parçacıklarından, yağdan vs. arındırılmış olması gereklidir.
Uygulama alanının kuru ve alması dikkat edilmelidir.

b.Harç Hazırlığı ve Uygulama

rauber BRT 25 kg kovalarına 8-13 litre su ekleyerek düşük devirli (400 rpm/dk) mikser yardımı ile homojen olarak karıştırınız. Hazırlanan karışım rulo ve fırça yardımı ile tek kat olarak yüzeye uygulanır. Uygulamadan 60-90 dk sonra sıva işlemine geçilebilmektedir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı $+5^{\circ}\text{C}$ ve $+35^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır.

c.Gerekli Ekipmanlar

Tekstürlü rulo, fırça, mikser vb.

ÜRÜN SINIFI VE STANDARTLARI

- TS EN 1504-2
- CE
- Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.524/15

AMBALAJ

25KG ($\pm 2\%$) Plastik Kova

RAF ÖMRÜ ve SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve nemden uzak bir ortamda, ($+5^{\circ}\text{C}$ ila $+35^{\circ}\text{C}$) arasında, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, su ve dondan korunarak, 12 ay boyunca depolanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı	Turkuaz Renkli Akrilik Dispersiyon
Renk	Turkuaz
Yoğunluk	$1,51 \pm 0,05 \text{ kg/lit}$
Su İle Seyreltme Oranı	9 - 13 lt su / 25 kg Astar
Kuruma Süresi	60-90 DK
Kür Süresi	24 Saat
Uygulama Sıcaklığı	$+5^{\circ}\text{C}$ ile $+35^{\circ}\text{C}$ Arası
Servis Sıcaklığı	-20°C / $+80^{\circ}\text{C}$
Tüketim	150-200 GR/M2 (YÜZEY EMİCİĞİNE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR.)

Bu teknik değerler, $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ sıcaklık ve $\%50 \pm 5$ bağıl nemli laboratuvar koşullarında yapılan testler neticesinde elde edilmiştir. Uluslararası standartlara referans alınmıştır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişkenlik gösterebilir.