

# rauber

## COMFORT DEKORATİF 200



### Rauber Dekoratif Mineral 200


- ✓ Kolay hazırlanır.
- ✓ Suya ve Dona dayanıklıdır.
- ✓ İşçilik hatalarından kaynaklanan dalgalanmayı kapatmak için kullanılabilir.
- ✓ Kolay uygulama ve yapışma sayesinde işçilikten tasarruf sağlar.
- ✓ Uygulanan yüzeye sağlamlık katar ve dış etkenlerden etkilenmez.
- ✓ Dekoratif sıva doğal görünüm kazandırır ve üzerine boya uygulaması yapılabilir.




## AMBALAJ



## MİKSER



## UYGULAMA YÖNTEMİ




## KULLANIM ALANLARI



## İÇERİDE



## AÇIK ALANDA



### TANIM

Beyaz Çimento esaslı, polimer katkılı, mala ile uygulanan, tek bileşenli, 2 mm mineral taneçikli son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.

### KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda, cephe sıvasının üstüne son kat olarak uygulanır. Isı yalıtım levhalarının sıva işleminden sonra (eps, xps, taşyünü vb.) son kat olarak kullanılır.

### AVANTAJLARI

- Kolay hazırlanır.
- Suya ve Dona dayanıklıdır.
- İşçilik hatalarından kaynaklanan dalgalanmayı kapatmak için kullanılabilir.
- Kolay uygulama ve yapışma sayesinde işçilikten tasarruf sağlar.
- Uygulanan yüzeye sağlamlık katar ve dış etkenlerden etkilenmez.
- Dekoratif sıva doğal görünüm kazandırır ve üzerine boya uygulaması yapılabilir.

### KULLANIM ŞEKLİ

#### A.Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey ve levhanın yüzeyinin temiz olmasına dikkat edilmeli; toz, yağ, boya, çimento parçacıkları gibi yapışmayı önleyici materyallerden temizlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış olması gereklidir. Levha yapıştırma işleminden önce yüzey rauber BRT 12 veya BRT 25 kullanılıp, astarlama yapılmalıdır.

#### B.Harç Hazırlığı

- Harç hazırlığı için yaklaşık 6-7 lt temiz su eklenerek düşük devirli bir mikser (300- 400 devir /dk) yardımı ile homojen karışım sağlanır.
  - Hazırlanan harç kürünü alması için 5 - 10 dakika dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karıştırılarak kullanılır.
- Yapılan harcın tüketim süresi hava koşullarına bağlı olarak ortalama 2,5 saattir.

#### C. Gerekli Ekipmanlar

Çelik ve plastik mala, mikser , vb.

#### D. Uygulama Yöntemi

rauber dekoratif sıva çelik mala yardımı ile uygulanır. Yüzeye eşit miktarda tatbik edilip, plastik mala ile dairesel hareketlerle desenleme yapılmalıdır. Yüksek hava sıcaklıklarında, uygulanan dekoratif ürün nemlendirilmelidir.

### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Hazırlanan harç bekleme süresi içinde kullanılmalı ve uzun süre geçmiş film oluşturmuş harçlar kullanılmamalıdır. Paket içeriğinden oluşturulan harca yabancı maddeler, kireç, alçı, çimento vs eklenmemelidir. Ürün ambalajında ve bilgi broşürlerinde belirtilenden fazla su eklenmemelidir. Uygulama yüzeyi 24 saat yağmur ve sudan korunmalıdır. +5°C - +35°C arasında kullanılmalıdır. Rüzgarlı ve yüksek sıcaklıkta bulunan yüzeylerde uygun koşullar sağlanmalıdır. Metal yüzeylerde, ahşap ve alçı yüzeylerde, seramik yüzeylerde uygulanmamalıdır. Bilgi için rauber Türkiye çalışanlarına danışınız. Ürün uygulamasında gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Uygulama sonrası el ve yüz bol su ile yıkanmalıdır. Ambalaj atıklarının yok edilmesi son kullanıcı sorumluluğundadır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Ürün Sınıfı ve Standartları

- TS EN 72825
- CE
- Bayındırlık Poz No: 04.476/A

### TÜKETİM

1,5 - 3 KG/M2

### AMBALAJ

25 kg (±%2) Kraft Torba

### RAF ÖMRÜ ve SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve nemden uzak bir ortamda, (+5°C) ila (+35°C) arasında, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, su ve dondan korunarak, 4 kat istifile 12 ay boyunca depolanabilir.

### GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünlerin deri, göz, ağızla temasında kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında gerekli iş güvenliği ekipmanları kullanılmalıdır. Gıda ürünleri ile bir arada depolanmamalı ve karışımına müsadde edilmemelidir. Vücut ile teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğü takdirde sağlık kurumlarına başvurulmalıdır.

| MALZEMENİN YAPISI   | Beyaz Renkli Granül                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENK                | Beyaz                                                                                                                                                                                                                                              |
| TOZ YOĞUNLUK        | -1.50 Kg/Lt                                                                                                                                                                                                                                        |
| DİNLENME SÜRESİ     | 5 Dk                                                                                                                                                                                                                                               |
| SU KARIŞIM ORANI    | 6 - 6,5 Lt Su / 25 Kg Toz                                                                                                                                                                                                                          |
| HARCIN KAP ÖMRÜ     | Maksimum 2 Saat                                                                                                                                                                                                                                    |
| UYGULAMA SICAKLIĞI  | +5°C ile +35°C arası                                                                                                                                                                                                                               |
| TANE BOYUTU         | <1500 µm (S <sub>3</sub> ) (EN 1062-1)                                                                                                                                                                                                             |
| KURU FİLM KALINLIĞI | >400 µm (E <sub>3</sub> ) (EN 1062-1)                                                                                                                                                                                                              |
| SU BAHARI AKTARIMI  | >150 g/(m <sub>2</sub> .d)(V <sub>3</sub> ) (EN ISO 7783-2)                                                                                                                                                                                        |
| UYGULAMA KALINLIĞI  | Minimum 2 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| KÜR SÜRESİ          | 36 - 48 Saat                                                                                                                                                                                                                                       |
| SICAKLIK DİRENCİ    | -20°C / +70°C                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEKNİK DEĞERLER     | Bu teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli laboratuvar koşullarında yapılan testler neticesinde elde edilmiştir. Uluslararası standartlara referans alınmıştır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişkenlik gösterebilir. |