

rauber

SUPER ELASTIC 2K UV



Çift Bileşenli Süper Elastik UV Dayanımlı İzolasyon Ürünü

- ✓ Çok esnek yapıya sahip olup, yüksek su geçirimsizliği sağlar.
- ✓ Elastiklik yapısı gereği büzülme ve çatlama yapmaz.
- ✓ Su buharı geçirimi yapar ve böylece betonun nefes almasını sağlar.
- ✓ Çatlak köprüleme özelliği sayesinde kılcal çatlakların kapanmasında etkilidir.
- ✓ Yapışma özelliği uygulamada kolaylık sağlayıp, püskürtme makinesi ile efektif çalışır.
- ✓ Islak hacimlerde, balkonlarda, teraslarda ve seramik gibi kaplama malzemelerinin altında; betonu suyun zararlı etkilerinden korur.
- ✓ Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar. çalışma süresi tanır.
- ✓ Toksik madde içermez.
- ✓ Güneş ışığı dayanımı (UV) vardır.
- ✓ İçme suyunu uygundur.




AMBALAJ & KOVA



MİKSER



UYGULAMA YÖNTEMLERİ



KULLANIM ALANLARI



İÇERİDE



AÇIK ALANDA



TANIM

rauber Süper Elastic 2K UV beyaz çimento esaslı, polimer emülsiyon modifiyeli, akrilik bileşenli, çift kompenantlı çok esnek bir yapıya sahip, yüksek aderans değerlerinde ve güneş ışığı dayanımı olan pozitif yönde çalışan su yalıtım ürünüdür. Toksin madde içermeyip hijyen koşullarına uygundur.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda,
Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
Balkon, teras, çatı gibi gezilebilir alanlarda,
Siva, şap, beton gibi çimento esaslı emici yüzeylerde,
Temel, perde, otopark üstlerinde, istinat duvarlarında, bodrum yalıtımında,
Yüzme havuzlarında, su depolarında, banyo, mutfak gibi su ile temas olan alanlarda, hamam ve kaplıcalarda kullanılır.

AVANTAJLARI

- Çok esnek yapıya sahip olup, yüksek su geçirimsizliği sağlar.
- Elastiklik yapısı gereği büzülme ve çatlama yapmaz.
- Su buharı geçirimi yapar ve böylece betonun nefes almasını sağlar.
- Çatlak köprüleme özelliği sayesinde kılcal çatlakların kapanmasında etkilidir.
- Yapışma özelliği uygulamada kolaylık sağlayıp, püskürtme makinesi ile efektif çalışır.
- Islak hacimlerde , balkonlarda , teraslarda ve seramik gibi kaplama malzemelerinin altında; betonu suyun zararlı etkilerinden korur.
- Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar.
- Toksik madde içermez.

UYGULAMA TALİMATLARI

A.Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin nemli olması önemlidir.
Kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir.
Nemlendirme işlemi yalıtım uygulamasından 24 saat önce ve 2 saat önce tekrarlanarak, yüzey suyla tam olarak doyurularak yapılır. Yüzeylerde su birikintisi oluşmamasına özen gösterilmelidir.
Yalıtım yapılacak yüzeyler nemlendirme işleminden sonra, temiz, beton parçacıklarından, yağdan, tuzdan vs arındırılmış ve temizlenmiş olmalıdır.
Segregasyon, tiji delikleri vs gibi yüzeyde olan boşluklar rauber Grout tamir harcı ile kapatılmalıdır.
Yalıtım yapılacak alanın birleşim köşeleri, balık sırtı denilen uygulama şekli ile pah yapılmalı ve dik açı yuvarlak geçiş yapılarak oval bir birleşim yeri sağlanmalıdır.
Pahlama işlemi rauber corner tape 100 kenar bandı ile yapılabilir.
Negatif yönden gelecek nem ve su buharı olan alanlarda kullanılması uygun değildir. Bu tür durumlarda uzmanlardan oluşan rauber Türkiye çalışanlarına başvurulabilirsiniz.

B. Harç Hazırlama

Toz bileşen 20 kg boş bir kaba aktarılır, likit bileşen 7 lt , toz bileşenin üstüne eklenerek düşük devirli mikser (400 devir/dk) yardımı ile yaklaşık 5 dakika karıştırılır.
Karıştırma işlemi sonunda homojen bir karışım olmasına dikkat edilmeli, topaklaşma olmaması ve macun yapılı bir kıvam olduğuna bakılmalıdır.

C. Uygulama Yöntemi

rauber Süper Elastic 2K UV fırça, rulo, mala ve püskürtme sistemi ile uygulanabilir. Uygulama minimum 2 kat olmalıdır.
Uygulama, yüzeye her katın bir önceki kata tersi yönde uygulanmalı, katlar arası 5 saat beklenmelidir.
Katlar arası beklemeden dolayı kuruma olduğunda nemlendirme yapılmalıdır. Uygulama esnasında güneş ışığından ve rüzgardar korunmalıdır.
Katlar arasında file kullanılması malzemeye mukavemet kazandırmaktadır.

rauber Süper Rlastic 2k UV uygulaması 72 saat sonra mekanik, 6 gün sonra su geçirimsizlik dayanımı kazanır.
Tamamlanan uygulama darbelerine karşı korunmalıdır.
Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.

D.Uygulama Sınırları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hazırlanan harç bekleme süresi içinde kullanılmalı ve uzun süre geçmiş film oluşturmuş harçlar kullanılmamalıdır.
Paket içeriğinden oluşturulan harca yabancı maddeler, kireç, alçı, çimento vs. eklenmemelidir.
Ürün ambalajında ve bilgi broşürlerinde belirtilenden fazla su eklenmemelidir. Uygulama yüzeyi 24 saat yağmur ve sudan korunmalıdır.
+5°C - +35°C arasında kullanılmalıdır.
Rüzgarlı ve yüksek sıcaklıkta bulunan yüzeylerde uygun koşullar sağlanmalıdır. Metal yüzeylerde, yerden ısıtılmalı, endüstriyel , yoğun trafiğe açık alanlarda, ahşap ve alçı yüzeylerde, eski seramik yüzeylerde uygulanmamalıdır. Bilgi için rauber Türkiye çalışanlarına danışınız.
Ürün uygulamasında gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Uygulama sonrası el ve yüz bol su ile yıkanmalıdır.
Ambalaj atıklarının yok edilmesi son kullanıcı sorumluluğundadır.

E.Uygulama Aletlerinin Temizliği

Uygulama esnasında kullanılan ekipmanlar üzerinde harç kalıntıları donmadan bol su ile temizlenmelidir.

F.Yasal Uyarı

Teknik dökümanlarda bulunan veriler bilimsel çalışmalar neticesinde oluşturulmuştur. Ürünlerin kullanma talimatları dışında kullanılması rauber Türkiye sorumluluğunda değildir.

G.Gerekli Ekipmanlar

Mikser,rulo,mala, fırça vb.

TEKNİK ÖZELLİKLER Ürün Sınıfı ve Standartları

- TS EN 1504-2
- Bayındırlık Poz No.: 04.477/1

TÜKETİM

BASINCSIZ SUYA KARŞI 2 KAT UYGULAMA	3 kg /m2
BASINÇLI SUYA KARŞI 3 KAT UYGULAMA	4 kg /m2

AMBALAJ

20 kg kraft torba ve 7 lt likit plastik bidon

RAF ÖMRÜ ve SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve nemden uzak bir ortamda, (+5°C) ıla (+35°C) arasında, doğrudan güneşışığına maruz bırakılmadan, su ve dondan korunarak, toz bileşen 4 kat istifle, likit bileşen ise maksimum 2 kat istifle, 12 ay boyunca depolanabilir.

RENK SEÇENEKLERİ

Gri

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünlerin deri, göz, ağızla temasında kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında gerekli iş güvenliği ekipmanları kullanılmalıdır. Gıda ürünleri ile bir arada depolanmamalı ve karışımına müade edilmemelidir. Vücut ile teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğü taktirde sağlık kurumlarına başvurulmalıdır.

MALZEMENİN YAPISI	A. Gri Renkli İnce Toz B. Beyaz Renkli Likit
TOZ BİLEŞEN YOĞUNLUĞU	1,53 kg /lt
SIVI BİLEŞEN YOĞUNLUĞU	1,03 kg /lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ile +35°C arası
HARCIN KAP ÖMRÜ	30 dk
DİNLENME SÜRESİ	5 dk
TRAFİĞE AÇILMA SÜRESİ	Mekanik Dayanım 72 Saat
TRAFİĞE AÇILMA SÜRESİ	Su Geçirimsizlik 6 Gün
KARIŞIM ORANI	20 kg Toz - 7 lt Likit
ÜZERİNİN KAPLANMA SÜRESİ	72 saat
SU BASINCI DAYANIMI	5 Bar (DIN 1048)
YAPIŞMA	1,5 N/mm2
TEKNİK DEĞERLER	Bu teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli laboratuvar koşullarında yapılan testler neticesinde elde edilmiştir. Uluslararası standartlara referans alınmıştır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişkenlik gösterebilir.